



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Piso de Madera Durawood Natural

Tipo de Piso	Madera Natural 3-ply parket
Procedencia	Indonesia
Marca	DURAWOOD
Especies	Oak (Roble)
Estructura	Chapa de madera 3 Lama con adhesivo RU resistente a la humedad. Marca Akza ,Suiza
Resistencia	Ácidos, sales, Abrasivos (grado 7 escala 1a 8)
Espesor Total	9 mm
Espesor Chapa	1.8 mm
Tipo Barniz	Laca de Poliuretano con protección UV marca Klumpp (Alemania)
Abrasión	Norma DIN 6886 600- 700 vueltas
Dureza	Cumple Norma ASTM E10-08 Test de Brinell Valor Brinell 4.8 , se consideran maderas duras a medidas entre 2.6 y 7 Cumple Norma Janka 3200 Lbs x "2
Garantía	10 Años